



صنايع شيمي ساختمان مهندسين سانوف

**SANOF
ENGINEERS**

ابر روان کننده N EMC 330

کاهنده شديد آب، افزایش مقاومت نهايی و اسلامپ بتن

EMC
Engineer Material Center



نحوه مصرف :

1. به بتن آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتن به بچینگ اضافه گردد.
 2. با بخشی و یا کل آب بتن مخلوط شده و سپس به بتن اضافه گردد.
- به هيج وجه افزودني بطور مستقيم روی سيمان خشك ریخته نشود. زمان اختلاط و رسیدن به رينولوژي مناسب بر حسب حجم سيمان متغير است. به ازاي هر متر مكعب بين 60 تا 90 ثانие زمان برای اختلاط مورد نياز است.

شرح :

این ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با کاهنده شديد نسبت آب به سيمان و افزاینده کارابي بتن بوده و نقش بسیار مهمی در مقاومت نهايی و افزایش اسلامپ بتن داشته و برای بتن ریزی مناسب می باشد .

خواص و اثرات :

■ ساخت بتن با نسبت آب به سيمان 0.3 تا 0.4

■ کاهش عبار سيمان

■ افزایش کارپذیری و روانی بتن (ایجاد سیالیت پیش از گیرش)

■ عدم ایجاد آب افتادگی و جدایی سنگدانه ها

■ افزایش انسجام و اسلامپ بتن از 2 به 23

■ حفظ زمان کارابي بين 60 تا 150 دقيقه

■ سهولت پمپاژ بتن

■ عدم نياز به ویره

■ کاهش نفوذپذيری بون های زيان آورمانند کلر و سولفات

■ افزایش چسبندگی بتن به آرماتور

■ جلوگیری از ایجاد درز سرد

■ ساخت و حمل بتن برای مسافت های طولاني

كاربرد :

■ اجرای سازه هایی با تراکم آرماتور بالا

■ ساخت بتن های پر مقاومت (HSC)

■ ساخت بتن های خود تراکم (SSC)

■ ساخت بتن های توانمند (HPC)

■ ساخت ملات های نيلينك

■ ساخت بتن های اكسپوز

شرایط نگهداري :

در بسته بندی اولیه و در اثبات سرپوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای 30-10 درجه سانتي گراد به مدت يك سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

بسته بندی :
بسته بندی 20 کيلوگرمی

نکات ايمني :

این ماده آتش را نبوده و برای محیط زیست مضر نمیباشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شوداده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

استاندارد :

این محصول براساس استاندارد زیر ساخته می شود.

EN934

ISIRI2930

ASTM C494

ASTM C494M TYPE F

میزان مصرف :

میزان بهینه مصرف EMC 330 N با توجه به آزمایش های کارگاهی و طرح اختلاط (مقدار و نوع سيمان، شن، ماسه، آب و مصالح دیگر و دمای هوا و روش اختلاط) تعیین می گردد. دوز مصرف پیشنهادی بين 0.3 تا 0.8 درصد وزن سيمان و مواد جايگزین سيمان (سيمان سرباره، ميكروسيليليس و خاکستر بادي) می باشد.



مفنو انجمن بتن ايران



مفنو انجمن بتن ايران



مفنو انجمن دارندگان
اسكان استاندارد ايران



مفنو انجمن دارندگان
اسكان استاندارد ايران



ISO 9001: 2008
BRS



مفنو انجمن سندک تولید كنندگان
موده شده یا بی محتوى مصنوع ساخته ایان

www.sanofengineers.com

087-33155465

0918-7895182

Instagram: SANOF_ENGINEERS